



MIBAWOOD

The Wild Company



Composite
MIBACOMP


Suelo Bicolor

Composite WPC | PROTECT 2G

CARACTERÍSTICAS

Contenido de humedad	EN 15534-1: ≤ 0,03 %
Resistencia a los rayos UV	ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 (2000 horas UV) Color gris, escala: 3
Densidad	EN 15534-1: 1295 kg/m³
Resistencia al impacto	EN 15534-1: sin grietas ni roturas
Coefficiente de expansión	EN 15534-1: 42,3 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Resistencia al pelado	EN 319: 2,2 N/mm²
Dureza Brinell	EN 15534-1, HB: 49,8 N/mm²
Resistencia a la humedad en condiciones cíclicas	EN 15534-1 Disminución media de la resistencia a la flexión: 5,0 % Disminución máxima individual de la resistencia a la flexión: 8,7 %
Resistencia a la humedad – Ensayo de ebullición	EN 15534-1 Valor medio de absorción de agua: 0,7 % Valor máximo individual de absorción de agua: 0,8 %
Reversión térmica	EN 15534-1 Peso: -0,07 % Dimensiones: 0,03 %
Acumulación de calor (50 °C)	EN 15534-1 Temperatura del espécimen negro de control: 50,0 °C Temperatura del espécimen de ensayo: 46,3 °C Diferencia: -3,7 °C
Ensayo de fuente de llama u.	EN 15534-1, Clase E
Crecimiento fúngico	ISO 16869-Índice de crecimiento fúngico: 0
Olor	No

El suelo composite es un material técnico que experimenta dilatación y contracción debido a los cambios de temperatura. Por este motivo, es imprescindible respetar las juntas de dilatación indicadas durante la instalación, tanto entre lamas como en encuentros con muros u otros elementos fijos.



COMPLEMENTOS

Rastrele composite 30x50x2200 mm

Color Negro/Gris



FORMATOS

Ancho	139 mm
Espesor	23 mm
Largo	2200 mm
Acabado	2 caras: lisa y ranurada

PESO LAMA

2,9 kg/m



Más información



Garantía de 3 años
Alta resistencia al desgaste y a los golpes.



Estabilidad de color
Gracias a los aditivos protectores y a los pigmentos estabilizados frente a los rayos ultravioleta.



Fácil mantenimiento e instalación
Consultar manuales



Comprometidos con la sostenibilidad
60% polvo de madera reciclada certificada FSC®



MIBAWOOD
The Wild Company



Composite
MIBACOMP


Sol Bicolore

Composite WPC | PROTECT 2G

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en humidité	EN 15534-1 : $\leq 0,03$ %
Résistance aux rayons UV	ISO 4892-3:2016 Cycle 1 (2000 heures UV) Couleur grise, échelle : 3
Densité	EN 15534-1 : 1295 kg/m^3
Résistance aux chocs	EN 15534-1 : sans fissures ni ruptures
Coefficient de dilatation	EN 15534-1 : $42,3 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Résistance au pelage	EN 319 : $2,2 \text{ N/mm}^2$
Dureté Brinell	EN 15534-1, HB : $49,8 \text{ N/mm}^2$
Résistance à l'humidité en conditions cycliques	EN 15534-1 Diminution moyenne de la résistance à la flexion : 5,0 % Diminution maximale individuelle de la résistance à la flexion : 8,7 %
Résistance à l'humidité – Essai d'ébullition	EN 15534-1 Valeur moyenne d'absorption d'eau : 0,7 % Valeur maximale individuelle d'absorption d'eau : 0,8 %
Réversion thermique	EN 15534-1 Poids : $-0,07$ % Dimensions : 0,03 %
Accumulation de chaleur (50 °C)	EN 15534-1 Température du spécimen noir de contrôle : 50,0 °C Température du spécimen d'essai : 46,3 °C Différence : $-3,7$ °C
Essai à la flamme u.	EN 15534-1, Classe E
Croissance fongique	ISO 16869-Indice de croissance fongique : 0
Odeur	Non


Le sol composite est un matériau technique qui subit des dilatations et contractions dues aux variations de température. Il est donc indispensable de respecter les joints de dilatation indiqués lors de la pose, aussi bien entre les lames qu'aux jonctions avec les murs ou autres éléments fixes.



Couleur Noir/Gris

COMPLÉMENTS

Lambourde composite 30x50x2200 mm



FORMATS

Largeur	139 mm
Épaisseur	23 mm
Longueur	2200 mm
Finition	2 faces : lisse et rainurée

POIDS LAME


2,9 kg/m




Plus d'informations



Garantie de **3 ans**
Haute résistance à l'usure et aux chocs.



Stabilité des couleurs
Grâce aux additifs protecteurs et aux pigments stabilisés contre les rayons ultraviolets.



Entretien et pose faciles
Consulter les manuels



Engagés pour la **durabilité**
60% de poudre de bois recyclée certifiée FSC®



MIBAWOOD
The Wild Company



Composite
MIBACOMP


Pavimento Bicolore

Composite WPC | PROTECT 2G


CARATTERISTICHE

Contenuto di umidità	EN 15534-1: $\leq 0,03 \%$
Resistenza ai raggi UV	ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 (2000 ore UV) Colore grigio, scala: 3
Densità	EN 15534-1: 1295 kg/m^3
Resistenza agli impatti	EN 15534-1: senza crepe né rotture
Coefficiente di dilatazione	EN 15534-1: $42,3 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Resistenza allo sfogliamento	EN 319: $2,2 \text{ N/mm}^2$
Durezza Brinell	EN 15534-1, HB: $49,8 \text{ N/mm}^2$
Resistenza all'umidità in condizioni cicliche	EN 15534-1 Diminuzione media della resistenza alla flessione: $5,0 \%$ Diminuzione massima individuale della resistenza alla flessione: $8,7 \%$
Resistenza all'umidità – Prova di ebollizione	EN 15534-1 Valore medio di assorbimento d'acqua: $0,7 \%$ Valore massimo individuale di assorbimento d'acqua: $0,8 \%$
Reversione termica	EN 15534-1 Peso: $-0,07 \%$ Dimensioni: $0,03 \%$
Accumulo di calore ($50 \text{ }^\circ\text{C}$)	EN 15534-1 Temperatura del campione nero di controllo: $50,0 \text{ }^\circ\text{C}$ Temperatura del campione di prova: $46,3 \text{ }^\circ\text{C}$ Differenza: $-3,7 \text{ }^\circ\text{C}$
Prova alla fiamma u.	EN 15534-1, Classe E
Crescita fungina	ISO 16869-Indice di crescita fungino: 0
Odore	No

Il pavimento composite è un materiale tecnico che subisce dilatazione e contrazione a causa delle variazioni di temperatura. Per questo motivo è indispensabile rispettare i giunti di dilatazione indicati durante la posa, sia tra le tavole che nei punti di contatto con muri o altri elementi fissi.



Colore Nero/Grigio



COMPLEMENTI

Longarina composite 30x50x2200 mm

FORMATI

Larghezza	139 mm
Spessore	23 mm
Lunghezza	2200 mm
Finitura	2 facce: liscia e scanalata

PESO LAMA

2,9 kg/m



Ulteriori informazioni



Garanzia di **3 anni**
Alta resistenza
all'usura e agli urti.



Stabilità del colore
Grazie agli additivi protettivi e ai pigmenti stabilizzati contro i raggi ultravioletti.



Manutenzione e posa facili
Consultare i manuali



Impegnati per la **sostenibilità**
60% polvere di legno riciclata
certificata FSC®



MIBAWOOD
The Wild Company



Composite
MIBACOMP


Pavimento Bicolor

Composite WPC | PROTECT 2G

CARACTERÍSTICAS

Teor de humidade	EN 15534-1: $\leq 0,03 \%$
Resistência aos raios UV	ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 (2000 horas UV) Cor cinza, escala: 3
Densidade	EN 15534-1: 1295 kg/m^3
Resistência ao impacto	EN 15534-1: sem fissuras nem roturas
Coefficiente de dilatação	EN 15534-1: $42,3 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Resistência ao descascamento	EN 319: $2,2 \text{ N/mm}^2$
Dureza Brinell	EN 15534-1, HB: $49,8 \text{ N/mm}^2$
Resistência à humidade em condições cíclicas	EN 15534-1 Diminuição média da resistência à flexão: $5,0 \%$ Diminuição máxima individual da resistência à flexão: $8,7 \%$
Resistência à humidade – Ensaio de ebulição	EN 15534-1 Valor médio de absorção de água: $0,7 \%$ Valor máximo individual de absorção de água: $0,8 \%$
Reversão térmica	EN 15534-1 Peso: $-0,07 \%$ Dimensões: $0,03 \%$
Acumulação de calor ($50 \text{ }^\circ\text{C}$)	EN 15534-1 Temperatura do espécime negro de controlo: $50,0 \text{ }^\circ\text{C}$ Temperatura do espécime de ensaio: $46,3 \text{ }^\circ\text{C}$ Diferença: $-3,7 \text{ }^\circ\text{C}$
Ensaio de fonte de chama u.	EN 15534-1, Classe E
Crescimento fúngico	ISO 16869-Índice de crescimento fúngico: 0
Odor	No


O pavimento composite é um material técnico que experimenta dilatação e contração devido às variações de temperatura. Por este motivo, é imprescindível respeitar as juntas de dilatação indicadas durante a instalação, tanto entre lâminas como nos encontros com paredes ou outros elementos fixos.



COMPLEMENTOS

Tarugo composite 30x50x2200 mm

Cor Negro/Gris



FORMATOS

Largura	139 mm
Espessura	23 mm
Comprimento	2200 mm
Acabamento	2 faces: lisa e ranhurada

PESO DA LÂMINA


2,9 kg/m



Mais informação



Garantia de 3 anos
Alta resistência ao desgaste e aos impactos.



Estabilidade de cor
Graças aos aditivos protetores e aos pigmentos estabilizados face aos raios ultravioleta.



Manutenção e instalação fáceis
Consultar os manuais



Comprometidos com a sustentabilidade
60% pó de madeira reciclada certificada FSC®



MIBAWOOD
The Wild Company



Composite
MIBACOMP


Bicolour Decking

Composite WPC | PROTECT 2G


CHARACTERISTICS

Moisture content	EN 15534-1: ≤ 0.03 %
UV resistance	ISO 4892-3:2016 Cycle 1 (2000 UV hours) Grey colour, scale: 3
Density	EN 15534-1: 1295 kg/m³
Impact resistance	EN 15534-1: no cracks or breaks
Expansion coefficient	EN 15534-1: 42.3 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Peel resistance	EN 319: 2.2 N/mm²
Brinell hardness	EN 15534-1, HB: 49.8 N/mm²
Moisture resistance under cyclic conditions	EN 15534-1 Average decrease in flexural strength: 5.0 % Maximum individual decrease in flexural strength: 8.7 %
Moisture resistance – Boiling test	EN 15534-1 Average water absorption value: 0.7 % Maximum individual water absorption value: 0.8 %
Thermal reversion	EN 15534-1 Weight: –0.07 % Dimensions: 0.03 %
Heat accumulation (50 °C)	EN 15534-1 Temperature of black control specimen: 50.0 °C Temperature of test specimen: 46.3 °C Difference: –3.7 °C
Flame source test u.	EN 15534-1, Class E
Fungal growth	ISO 16869-Fungal growth index: 0
Odour	No

The composite decking is a technical material that expands and contracts due to temperature changes. For this reason, it is essential to respect the expansion joints indicated during installation, both between boards and at junctions with walls or other fixed elements.



Colour Black/Grey



ACCESSORIES

Composite joist 30x50x2200 mm

FORMATS

Width	139 mm
Thickness	23 mm
Length Finish	2200 mm
	2 faces: smooth and grooved

BOARD WEIGHT


2.9 kg/m



More information



Guarantee of **3 years**
High resistance to wear and impact.



Colour stability
Thanks to protective additives and pigments stabilised against ultraviolet rays.



Easy maintenance and installation
See installation guides



Committed to **sustainability**
60% FSC® certified recycled wood powder