




# MIBAWOOD

The Wild Company



Wild  
**TERRA**

## Kapur | Familia: Meliaceae

### CARACTERÍSTICAS

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Color           | El color varía entre un marrón claro a un marrón rojizo, con vetas oscuras.  |
| Nombre botánico | Dryobalanops p.p.                                                            |
| Origen          | Asia-Indonesia                                                               |
| Grano           | Grueso                                                                       |
| Densidad        | 740 kg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Secado          | 12%-14%                                                                      |
| Clase 4         | Soporta el contacto directo con el suelo y el agua dulce.                    |
| Tratamiento     | No necesita tratamiento contra insectos de madera seca ni contra la humedad. |

### COMPLEMENTOS

Rastreles: 30x21 mm

*\*La madera es un material natural que puede presentar ligeras variaciones, pequeñas fisuras o un tono grisáceo por la exposición a los rayos UV. Estos cambios son normales y no afectan a su capacidad estructural, por lo que se recomienda la aplicación de aceite MibaProtect para conservar por mayor tiempo el color.*



### FORMATOS

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Ancho   | 500 mm                             |
| Espesor | 24 mm                              |
| Largo   | 500 mm                             |
| Acabado | 2 caras: lisa y efecto alistonado. |



Clasificación cromática basada en referencias técnicas del CIRAD.



La marca de la gestión forestal responsable



**Garantía de 30 años**  
Su alta resistencia y densidad (+900 kg/m<sup>3</sup>), la protegen de hongos, insectos y abrasión.



**Exclusividad en cada pieza**  
Cada pieza de madera tropical es única e irrepetible, formada pacientemente por la naturaleza.




**Fácil mantenimiento e instalación**  
Consultar manuales



**Comprometidos con la biodiversidad de las selvas tropicales.**  
Certificación FSC®



MIBAWOOD  
The Wild Company



Wild  
TERRA

# Kapur

Famille : Meliaceae

## CARACTÉRISTIQUES

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur             | La couleur varie entre un brun clair et un brun rougeâtre, avec des veines sombres.                                                            |
| Nom botanique       | Dryobalanops p.p.                                                                                                                              |
| Origine             | Asia-Indonesia                                                                                                                                 |
| Grain               | Grossier                                                                                                                                       |
| Densité             | 740 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                          |
| Séchage             | 12%-14%                                                                                                                                        |
| Classe 4 Traitement | Supporte le contact direct avec le sol et l'eau douce.<br>Ne nécessite pas de traitement contre les insectes du bois sec ni contre l'humidité. |

## COMPLÉMENTS

Lambourdes : 30x21 mm

*\*Le bois est un matériau naturel pouvant présenter de légères variations, de petites fissures ou une teinte grisâtre due à l'exposition aux UV. Ces changements sont normaux et n'affectent pas la capacité structurelle du bois ; l'application d'huile MibaProtect est recommandée pour conserver la couleur plus longtemps.*

## FORMATS

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Largeur   | 500 mm                            |
| Épaisseur | 24 mm                             |
| Longueur  | 500 mm                            |
| Finition  | 2 faces : lisse et effet lamellé. |



Classification chromatique basée sur les références techniques du CIRAD.



La marca de la gestión forestal responsable



**Garantie de 30 ans**  
Sa haute résistance et densité (+900 kg/m<sup>3</sup>), la protègent contre les champignons, insectes et abrasion.



**Exclusivité** dans chaque pièce  
Chaque pièce de bois tropical est unique et irremplaçable, formée patiemment par la nature.



**Entretien et pose faciles**  
Consulter les manuels



Engagés pour la **biodiversité** des forêts tropicales.  
Certification FSC®



**MIBAWOOD**  
The Wild Company



*Wild*  
**TERRA**

# Kapur

Famiglia: **Meliaceae**



## CARATTERISTICHE

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Colore        | Il colore varia tra un marrone chiaro e un marrone rossiccio, con venature scure. |
| Nome botanico | Dryobalanops p.p.                                                                 |
| Origine       | Asia-Indonesia                                                                    |
| Grana         | Grossolana                                                                        |
| Densità       | 740 kg/m <sup>3</sup>                                                             |
| Essiccazione  | 12%-14%                                                                           |
| Classe 4      | Supporta il contatto diretto con il suolo e l'acqua dolce.                        |
| Trattamento   | Non necessita di trattamento contro insetti del legno secco né contro l'umidità.  |

## COMPLEMENTI

Listelli: 30x21 mm

## FORMATI

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Larghezza | 500 mm                               |
| Spessore  | 24 mm                                |
| Lunghezza | 500 mm                               |
| Finitura  | 2 facce: liscia ed effetto listello. |

*\*Il legno è un materiale naturale che può presentare lievi variazioni, piccole fessure o una tonalità grigiastra dovuta all'esposizione ai raggi UV. Questi cambiamenti sono normali e non influenzano la capacità strutturale, per cui si raccomanda l'applicazione di olio MibaProtect per conservare più a lungo il colore.*



Classificazione cromatica basata su riferimenti tecnici del CIRAD.



La marca de la gestión forestal responsable



### Garanzia di 30 anni

La sua alta resistenza e densità (+900 kg/m<sup>3</sup>), la proteggono da funghi, insetti e abrasione.



**Esclusività** in ogni pezzo  
Ogni pezzo di legno tropicale è unico e irripetibile, formato pazientemente dalla natura.



### Manutenzione e posa facili

Consultare i manuali



Impegnati per la **biodiversità** delle foreste tropicali.  
Certificazione FSC®



MIBAWOOD  
The Wild Company



Wild  
TERRA

# Kapur

Família: Meliaceae

## CARACTERÍSTICAS

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cor           | A cor varia entre um castanho claro a um castanho avermelhado, com veias escuras. |
| Nome botânico | Dryobalanops p.p.                                                                 |
| Origem        | Asia-Indonesias                                                                   |
| Grão          | Grossoiro                                                                         |
| Densidade     | 740 kg/m <sup>3</sup>                                                             |
| Secagem       | 12%-14%                                                                           |
| Classe 4      | Suporta o contacto direto com o solo e a água doce.                               |
| Tratamento    | Não necessita de tratamento contra insetos de madeira seca nem contra a humidade. |

## COMPLEMENTOS

Tarugos: 30x21 mm

*\*A madeira é um material natural que pode apresentar ligeiras variações, pequenas fissuras ou um tom acinzentado pela exposição aos raios UV. Estas alterações são normais e não afetam a sua capacidade estrutural, pelo que se recomenda a aplicação de óleo MibaProtect para conservar a cor por mais tempo.*

## FORMATOS

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Largura     | 500 mm                          |
| Espessura   | 24 mm                           |
| Comprimento | 500 mm                          |
| Acabamento  | 2 faces: lisa e efeito de ripa. |



Classificação cromática baseada em referências técnicas do CIRAD.



La marca de la gestión forestal responsable



**Garantia de 30 anos**  
A sua elevada resistência e dens (+900 kg/m<sup>3</sup>), protegem-na de fungos, insetos e abrasão.



**Exclusividade** em cada peça  
Cada peça de madeira tropical é única e irrepetível, formada pacientemente pela natureza.



**Manutenção e instalação fáceis**  
Consultar os manuais



Comprometidos com a **biodiversidade** das florestas tropicais.  
Certificação FSC®



# MIBAWOOD

The Wild Company



## Wild TERRA

# Kapur | Family: Meliaceae

### CHARACTERISTICS

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Colour         | Colour varies between light brown and reddish brown, with dark veins.    |
| Botanical name | Dryobalanops p.p.                                                        |
| Origin         | Asia-Indonesia                                                           |
| Grain          | Coarse                                                                   |
| Density        | 740 kg/m <sup>3</sup>                                                    |
| Drying         | 12%-14%                                                                  |
| Use Class 4    | Withstands direct contact with the ground and fresh water.               |
| Treatment      | Does not require treatment against dry-wood insects or against moisture. |

### ACCESSORIES

Joists: 30x21 mm

*\*Wood is a natural material that may show slight variations, small cracks or a greyish tone due to UV exposure. These changes are normal and do not affect its structural capacity; application of MibaProtect oil is recommended to preserve the colour for longer.*



### FORMATS

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Width     | 500 mm                             |
| Thickness | 24 mm                              |
| Length    | 500 mm                             |
| Finish    | 2 faces: smooth and batten effect. |



**Guarantee of 30 years**  
Its high resistance and density (+900 kg/m<sup>3</sup>) protect it from fungi, insects and abrasion.



**Exclusivity** in every piece  
Every piece of tropical wood is unique and unrepeatable, patiently shaped by nature.



**Easy maintenance and installation**  
See installation guides



Committed to **biodiversity** of tropical rainforests.  
Certification FSC®