



MIBAWOOD
The Wild Company



Bambú
MIBAMBÚ

Bambú | Familia: Poaceae

CARACTERÍSTICAS

Nombre botánico	Phyllostachys heterocyclus var. pubescens
Origen	Asia-China
Composición	Lamas macizas de bambú prensado
Densidad	±1250 kg/m ³
Reacción al fuego	B-s1-d0 (EN 13501-1)
Durabilidad biológica	Grado 1 (alta resistencia a la corrosión) – GB/T 13942.1-2009
Antideslizante	R10 (DIN EN 16165)
Estabilidad dimensional	Longitud: + 0,07 %; anchura: + 0,2%; espesor: 0,2 % (EN317: 1993 24 horas en agua a 20 °C)
Dureza Brinell	129 N/mm ² ≈ 13 kg/mm ² (EN1534)
Módulo de elasticidad	(MOE) 17068 N/mm ² -EN408
Resistencia a la flexión	(MOR) 127,7 N/mm ² -EN408
Resistencia a la abrasión	Índice de desgaste 27,4
Clase 4	Soporta el contacto directo con el suelo y el agua dulce.



Color Dark

FORMATOS

Ancho	103 mm
Espesor	12 mm
Largo	1860 mm
Acabado	2 caras: lisa y ranurada

COMPLEMENTOS

Rastrele de bambú: 40x60 mm



Más información



La marca de la gestión forestal responsable



Garantía de 25 años
Alta resistencia y una densidad elevada (+1.200 kg/m³).



Estabilidad dimensional
Gran estabilidad dimensional y protección frente a humedad, desgaste y agentes externos.



Fácil mantenimiento e instalación
Consultar manuales



Comprometidos con la sostenibilidad del bambú
Con origen renovable, ecológico y respetuoso.



MIBAWOOD
The Wild Company



Bambou
MIBAMBÚ

Bambou


Famille : Poaceae

CARACTÉRISTIQUES

Nom botanique	Phyllostachys heterocycla var. pubescens
Origine	Asia-China
Composition	Lames pleines de bambou pressé
Densité	± 1250 kg/m ³
Réaction au feu	B-s1-d0 (EN 13501-1)
Durabilité biologique	Grade 1 (haute résistance à la corrosion) – GB/T 13942.1-2009
Antidérapant	R10 (DIN EN 16165)
Stabilité dimensionnelle	Longueur : + 0,07 % ; largeur : + 0,2 % ; épaisseur : 0,2 % (EN317 : 1993 24 heures dans l'eau à 20°C)
Dureté Brinell	129 N/mm ² ≈ 13 kg/mm ² (EN1534)
Module d'élasticité	(MOE) 17068 N/mm ² -EN408
Résistance à la flexion	(MOR) 127,7 N/mm ² -EN408
Résistance à l'abrasion	l'abrasion Indice d'usure 27,4
Classe 4	Supporte le contact direct avec le sol et l'eau douce.



Couleur Dark



FORMATS

Largeur	103 mm
Épaisseur	12 mm
Longueur	1860 mm
Finition	2 faces : lisse et rainurée

COMPLÉMENTS


Lambourde bambou : 40x60 mm



Plus d'informations



La marca de la
gestión forestal
responsable



Garantie de **25 ans**
Haute résistance et densité
élevée (+1.200 kg/m³).



Stabilité dimensionnelle
Grande stabilité dimensionnelle et
protection contre l'humidité, l'usure
et les agents extérieurs.



**Entretien et pose
faciles**
Consulter les manuels



Engagés pour la
durabilité du bambou
D'origine renouvelable,
écologique et respectueuse.



MIBAWOOD
The Wild Company



Bambú
MIBAMBÚ

Bambú | Famiglia: Poaceae

CARATTERISTICHE

Nome botanico	Phyllostachys heterocycla var. pubescens
Origine	Asia-China
Composizione	Tavole massicce di bambù pressato
Densità	±1250 kg/m ³
Reacción al fuego	B-s1-d0 (EN 13501-1)
Durabilità biologica	Grado 1 (alta resistenza alla corrosione) – GB/T 13942.1-2009
Antiscivolo	R10 (DIN EN 16165)
Stabilità dimensionale	Lunghezza: + 0,07 %; larghezza: + 0,2%; spessore: 0,2 % (EN317: 1993 24 ore in acqua a 20°C)
Durezza Brinell	129 N/mm ² ≈ 13 kg/mm ² (EN1534)
Modulo di elasticità	(MOE) 17068 N/mm ² -EN408
Resistenza alla flessione (MOR)	127,7 N/mm ² -EN408
Resistenza all'abrasione	Indice di usura 27,4
Classe 4	Supporta il contatto diretto con il suolo e l'acqua dolce.

FORMATI

Larghezza	103 mm
Spessore	12 mm
Lunghezza	1860 mm
Finitura	2 facce: liscia e scanalata

COMPLEMENTI

Listello di bambù: 40x60 mm

Colore Dark



Ulteriori informazioni



La marca de la
gestión forestal
responsable



Garanzia di **25 anni**
Alta resistenza e una densità
elevata (+1.200 kg/m³).



Stabilità dimensionale
Grande stabilità dimensionale e
protezione contro umidità, usura e
agenti esterni.



**Manutenzione e posa
facili**
Consultare i manuali



Impegnati per la
sostenibilità del bambù
Di origine rinnovabile, ecologico
e rispettoso.



MIBAWOOD
The Wild Company



Bambú
MIBAMBÚ

Bambú | Família: Poaceae

CARACTERÍSTICAS

Nome botânico	Phyllostachys heterocycla var. pubescens
Origem	Asia-China
Composição	Lâminas macizas de bambu prensado
Densidade	±1250 kg/m ³
Reação ao fogo	B-s1-d0 (EN 13501-1)
Durabilidade biológica	Grau 1 (alta resistência à corrosão) – GB/T 13942.1-2009
Antiderrapante	R10 (DIN EN 16165)
Estabilidade dimensional	Comprimento: + 0,07 %; largura: + 0,2%; espessura: 0,2 % (EN317: 1993 24 horas em água a 20°C)
Dureza Brinell	129 N/mm ² ≈13 kg/mm ² (EN1534)
Módulo de elasticidade	(MOE) 17068 N/mm ² -EN408
Resistência à flexão	(MOR) 127,7 N/mm ² -EN408
Resistência à abrasão	Índice de desgaste 27,4
Resistance Classe 4	Suporta o contacto direto com o solo e a água doce.

FORMATOS

Largura	103 mm
Espessura	12 mm
Comprimento	1860 mm
Acabamento	2 faces: lisa e ranhurada

COMPLEMENTOS

Tarugos de bambu: 40x60 mm

Cor Dark



Mais informação



La marca de la
gestión forestal
responsable



Garantia de 25 anos

Alta resistência e uma densidade elevada (+ 1.200 kg/m³).



Estabilidade dimensional
Grande estabilidade dimensional e proteção contra humidade, desgaste e agentes externos.



Manutenção e instalação fáceis
Consultar os manuais



Comprometidos com a **sustentabilidade** do bambu
Com origem renovável, ecológico e respeitoso.



MIBAWOOD
The Wild Company



Bambú
MIBAMBÚ



Colour Dark

Bambú

Family: Poaceae

CHARACTERISTICS

Botanical name	Phyllostachys heterocycla var. pubescens
Origin	Asia-China
Composition	Solid bamboo pressed slats with thermal stress of 140 °C
Density	±1250 kg/m3
Fire reaction	B-s1-d0 (EN 13501-1)
Biological durability	Grade 1 (high corrosion resistance) – GB/T 13942.1-2009
Anti-slip	R10 (DIN EN 16165)
Dimensional stability	Length: + 0.07 %; width: + 0.2% ; thickness: 0.2 % (EN317: 1993 24 hours in water 20°C)
Brinell Hardness	129 N/mm2≈13 kg/mm2(EN1534)
Modulus of Elasticity	(MOE) 17068 N/mm2-EN408
Bending strength	(MOR) 127.7 N/mm2-EN408
Abrasion	Ware Index 27.4
Resistance Class 4	Withstands direct contact with the ground and fresh water.

FORMATS

Width	103 mm
Thickness	12 mm
Length Finish	1860 mm
	2 faces: smooth and grooved

ACCESSORIES

Bamboo joist: 40x60 mm



More information



La marca de la gestión forestal responsable



Guarantee of **25 years**
High strength and elevated density (+1.200 kg/m³).



Dimensional stability
Great dimensional stability and protection against moisture, wear and external agents.



Easy maintenance and installation
See installation guides



Committed to **sustainability** of bamboo
From a renewable, ecological and responsible source.